

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK P709 Silicaatfluaat

Professionel product

Gebruiksklaar verkiezelingsproduct verhard het oppervlak.

HMK P709 Silicaatfluaat is een gebruiksklaar verkiezelingsproduct. Voor verharding van oppervlakken van cementgebonden marmarcomposiet, kalksteen, terrazzo, betonbestrating, en voor ondervloeren van cement. De behandelde vloeren zijn daardoor beter bestand tegen slijtage en geven minder stof af. De kleurtint en glans worden hierdoor nauwelijks beïnvloed.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Zorg voor een schoon, droog en zuigend poreus oppervlak.

Verbruik

Algemeen kan het volgende worden aangehouden 3-10m² per liter. Gepolijste marmarcomposiet ca. 10m² per liter en cementdekvloeren ca. 3-10 m²/liter

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats om de hoeveelheid het effect en de werkwijze te bepalen.

Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit, laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Reinig de vloer grondig met HMK R155 Grondreiner - zuurvrij en laat hem drogen. De restvochtigheid mag niet hoger zijn dan 8%. Breng het product geconcentreerd met een zachte kwast, schuimstofroller aan. Of spray het met lage druk op het oppervlak. Bij sterk zuigende oppervlakken tweede maal "nat in nat" aanbrengen d.w.z. ca. 10 minuten na de eerste maal. Het te veel aangebrachte achterblijvende materiaal met een wisser verwijderen na enkele minuten. Bescherm de oppervlakken goed die niet behandeld moeten worden, zoals muren, glas, meubilair e.d. De verwerkings temperatuur ligt tussen de 12C-25C. Verwerk het product conform de instructies van HMK!

Achteraf

Droogtijd is ca. 8 tot 12 uur gedurende deze tijd de vloer sterk ontzien en vrijwaren van vocht. HMK P709 Silicaatfluaat is na 48 uur uitgehard.

Veiligheid

Draag bij het verwerken van HMK P709 handschoenen en veiligheidsbril. Besmette kleding uittrekken. Spetters op de huid met veel water wegspoelen. PH waarde is 9 - 10. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bewaar HMK P709 Silicaatfluaat vorstvrij op een koele donkere plaats. HMK P709 kan een jaar bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.