

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
Torenlaan 10A  
NL-2215 RW Voorhout  
Tel. 0252-220222  
Fax 0252-220729  
www.moellerstonecare.nl  
info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

## HMK R777 Roestvormer voor hardsteen

### Zet roest om in natuursteen - Professioneel product

HMK R777 is een speciaal gebruiksklaar reinigingsmiddel (concentraat) het vormt roest en roestverkleuringen in de steen om. Verwijdert kalkaanslag, verhard bouwvuil, mortelresten cementsluiervan roestbevattend natuursteen en kunststeen, glas, enkele kunststoffen.

**Binnenshuis te gebruiken:** nee

**Buitenshuis te gebruiken:** ja

#### **Vooraf**

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier) De vloerverwarming uitschakelen, de vloer moet zgn. natuursteenkoud zijn.

#### **Verbruik**

HMK R777 is een gebruiksklaar product . Algemeen kan het volgende aangehouden worden: 1 liter HMK R777 is voor ca. 5-15m<sup>2</sup>.

#### **Testen**

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.

#### **Werkwijze**

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Verwerking: breng HMK R777 puur op het de te behandelen oppervlak en op de vooraf natgemaakte voegen en vloer aan, behandel altijd het totale oppervlak. 12 tot 24 uur laten inwerken en tussendoor schrobben en nat houden, niet laten indrogen en dek het geheel af met folie. Na het inwerken met ruim water en wat HMK R155 Grondreiner - zuurvrij 1:20 toegevoegd neutraliseren en naspoelen met veel helder water. Voorzichtig met HMK R777 op en bij gevoelige oppervlakken, rvs, chroom en blank metaal en voorzichtig met hout, verschillende kunststoffen, geverfde- gelakte oppervlakken e.d. Spetters direct afspoelen. Verwerk HMK R777 niet in direct zonlicht. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen, deze vermindert de schuimvorming.

#### **Achteraf**

Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat dan de vloer verder doordrogen. In specie gezette vloeren ca. 2 tot 3 maanden en in de lijm gelegde vloeren ca. 21 tot 30 dagen. Vloeren behandeld met HMK R777 kunnen het oppervlak wat donkerder maken. Het oppervlak mag gedurende deze tijd niet worden geïmpregneerd en alleen schoongemaakt worden met water met een kleine hoeveelheid HMK R155 Grondreiner - zuurvrij.

#### **Veiligheid**

Bij de verwerking van HMK R777 moeten de ruimtes goed geventileerd worden, draag beschermende handschoenen, het is irriterend voor huid en ogen draag een veiligheidsbril of gezichtsbescherming. Bij aanraking met de ogen grondig en met veel water spoelen en arts consulteren. Niet mengen met andere producten. Bevat zuren. Veroorzaakt etsplekken. Besmette kleding direct uittrekken. Blanke metalen en chroom worden aangetast door direct contact of dampvorming. Levensmiddelen verwijderen, geurovername mogelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

#### **Opslag**

Bewaar HMK R777 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R777 kan een aantal jaren bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.